



BEMACRON SMART EE

B BASIC

Colorants très concentrés et économiques

Colorantes muy concentrados y económicos

INDICATIONS CONCERNANT LES SOLIDITÉS

Les solidités indiquées dans la cartelle de colorants ont été déterminées sur des teintures réalisées à intensité standard de 1/1 IS sur polyester, à l'exception des marines (2/1 IS) et noirs (3/1 IS). Toutes les solidités indiquées se rapportent aux teintures de chaque colorant pris à part.

- | | |
|---|------------------------|
| ▶ Solidité à la lumière | DIN EN ISO 105-B02 |
| ▶ Solidité aux intempéries | DIN EN ISO 105-B04 |
| ▶ Solidité au lavage à 60 °C | DIN EN ISO 105-C06/C2S |
| ▶ Solidité à la sueur | DIN EN ISO 105-E04 |
| ▶ Solidité à l'eau chlorée | DIN EN ISO 105-E03 |
| ▶ Solidité à la fixation à la chaleur sèche | DIN EN ISO 105-P01 |

Couvrement des différences de matière:

- Ces colorants égalisent très bien les effets de lignage dus à la matière.
- Selon la nuance et l'intensité, ces colorants ne peuvent pas toujours couvrir entièrement les différences de texturation et de matière.
- Ces colorants ne peuvent pas compenser les irrégularités de la matière.

Aptitude aux mélanges:

- approprié
- approprié sous certaines conditions
- ne convient

Procédé de teinture:

HT	Haute température (130 °C)
Carrier	Teinture à 98 – 110 °C avec ajout de «carrier»
Thermosol	Procédé continu

- recommandé
- recommandé sous certaines conditions
- non recommandé

¹ postfixage 30 s à 180 °C

² Méthode de détermination: DIN 38414-18, valeur limite: 0,1 %

Les colorants peuvent présenter des aspects variables en fonction de la production. Cela n'a cependant aucune influence sur la couleur obtenue sur le textile ni sur les propriétés de teinture et solidités.

Ces informations représentent l'état de nos connaissances actuelles. Elles renseignent sur les propriétés de nos produits sans constituer un engagement. Sous toutes réserves.

La gamme de BEMACRON SMART EE correspond complètement aux limites spécifiées conformément à ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC MRSL, édition actuelle 3.0, novembre 2022, voir sous www.roadmaptzero.com).

B BASIC

Notre gamme standard économique pour des exigences courantes.

INFORMACIONES SOBRE LAS SOLIDECEES

Las solideces indicadas en la carta de colores se han determinado en las tinturas IS 1/1 de poliéster. Las excepciones son los colorantes marino (IS 2/1) y colorantes negros (IS 3/1). Todas las solideces indicadas se refieren a los datos de tintura en los colorantes individuales.

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ▶ Solidez a la luz | DIN EN ISO 105-B02 |
| ▶ Solidez a la intemperie | DIN EN ISO 105-B04 |
| ▶ Solidez al lavado a 60 °C | DIN EN ISO 105-C06/C2S |
| ▶ Solidez al sudor | DIN EN ISO 105-E04 |
| ▶ Solidez al agua clorada de piscina | DIN EN ISO 105-E03 |
| ▶ Solidez al calor seco | DIN EN ISO 105-P01 |

Cobertura de diferencias de material:

- Estos colorantes compensan muy bien el rayado causado por el material.
- Dependiendo del tono y de la intensidad del color, estos colorantes no pueden cubrir completamente las diferencias de texturas y otras diferencias de material.
- Estos colorantes no pueden compensar las diferencias en el material.

Aptitud para mezclas:

- apropiado
- apropiado con restricciones
- no apropiado

Proceso de tintura:

HT	Proceso de alta temperatura (130 °C)
Carrier	Proceso de tintura a 98 – 110 °C con adición de «carrier»
Thermosol	Proceso continuo

- recomendado
- recomendado con restricciones
- no recomendado

¹ Fijado posterior 30 s a 180°C

² Método de determinación: DIN 38414-18, valor límite: 0,1 %

Los colorantes pueden presentar un aspecto diferente debido a su producción. Sin embargo, esto no influye en el color sobre el tejido ni en las propiedades de tintura y solideces.

Con estos datos le informamos bajo nuestro mejor conocimiento y conciencia. Muestran las características de nuestros productos de forma no vinculante. Todos los derechos reservados.

La gama BEMACRON SMART EE cumple plenamente los requisitos de los valores límite para impurezas o subproductos según la ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC MRSL, versión actual 3.0, noviembre de 2022, vease www.roadmaptzero.com).

B BASIC

Nuestra gama estándar económica para requisitos normales.



Printed on recycled paper that has been awarded the Blue Angel ecolabel.

04/23_fr/es

www.cht.com

CHT
SMART CHEMISTRY
WITH CHARACTER.